

SOLOFLEX

Geflexibiliseerde tegellijmmortel



Artikelnummer	Inhoud	ME	Verpakking	Kleur
205430001	25	KG	zak	cementgrijs
205430003	5	KG	zak	cementgrijs

Producteigenschappen

- minerale tegellijm
- C2 TE conform DIN EN 12004
- beloopbaar en voegbaar na ongeveer 24 uur
- lange verwerkingstijd van ongeveer 2 uur
- lange lijmpopen-tijd van ongeveer 30 minuten

Voordelen

getest systeemproduct

Toepassingsgebieden

- voor het leggen van keramische tegels en platen volgens de dunbedmethode
- voor verwarmde en onverwarmde ondergronden
- voor wand en vloer
- voor binnen en buiten

SOLOFLEX

beschikbare testcertificaten

- Certificaat AgBB
- Conformiteit DIN EN 12004
- Testen volgens DVGW Technische Voorschriften, Werkblad W 270 november 2007 - Vermeerdering van micro-organismen op materialen voor de drinkwatersector
- EMICODE-licentie

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Materiaalbasis	Zand Cement Additief
Classificatie van het materiaalgedrag bij brand conform DIN EN 13501-1	E

Mengen

Verhoogde flexibiliteit (doorbuiging van ≥ 5 mm)	Toevoeging UNIFLEX-F hoeveelheid: 8,33 kg per verpakking van 25 kg
Rijpingstijd	ca. 3 minuten
Watertoevoeging	von 6,75 l bis 8 l

Verwerking

Verbruik pro m ² en mm laagdikte	ca. 1,2 kg/m ²
Begaanbaar na	ca. 24 Uren
Verbruik bij 6 mm vertanding	2.3 kg/m ²
Verbruik bij 8 mm vertanding	3.1 kg/m ²
Verbruik bij 10 mm vertanding	3.7 kg/m ²
Verwerkingstemperatuur	von 5 °C bis 25 °C
Uithardingstijd / volledig belastbaar	ca. 7 Dagen
Opentijd lijm	ca. 30 minuten

Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- Getande spaan
- Mixer
- Troffel
- Uitrusting voor arbeidsveiligheid

Het substraat voorbereiden

Vereiste voor de ondergrond

1. draagkrachtig
2. droog
3. vlak
4. gesloten in het oppervlak
5. vrij van scheuren
6. vrij van hechttingsverminderende stoffen en sinterlagen

Maatregelen voor ondergrond voorbereiding

Voor de voorbereiding van de ondergrond zijn de eisen van DIN 18157 - 1 en de erkende regels van de techniek doorslaggevend.

Oppervlak voorbereiden

1. Ondergrond controleren en restvochtgehalte door middel van de CM-methode bepalen.
2. Verontreinigingen, hechttingsverminderende stoffen en bindmiddelophopingen/sinterlagen verwijderen.
3. Zuigende ondergronden gronderen met ASO-Unigrund-GE of ASO-Unigrund-K.
4. Niet zuigende ondergronden met ASO-Unigrund-S voorbereiden.

SOLOFLEX

Vochtgehalte van de CM-meting

	max. CM-vochtigheidsgehalte
CT voor dekvloeren op isolatie of scheidingslaag	≤ 2,0 CM%
CA zonder vloerverwarming	≤ 0,5 CM%
CA met vloerverwarming	≤ 0,3 CM%

Toepassing

Mengen

1. Het water in een schone mengemmer gieten en met het desbetreffende poedercomponent met een mixer tot een homogene, klontvrije massa roeren.
2. Na een rijpingstijd van ca. 3 minuten de massa opnieuw mengen.
3. Niet meer materiaal aanmaken dan in verwerkingstijd kan worden verwerkt.

Verwerking

1. Gemengde mortel op de ondergrond vlak spachtelen en afhankelijk van het platformaat met de geschikte vertanding doorkammen.
2. Vloerbedekkingsmateriaal binnen de verlijmbare tijd leggen.

Reiniging van het gereedschap

Gereedschap onmiddellijk na gebruik afspoelen met water.

Opslagomstandigheden

Opslag

Koel en droog. Min. 12 Maanden in de originele verpakking. Angebroken verpakking direct opmaken.

Afvalverwijdering

Productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AWW 17 01 01.

Emissiegedrag / certificeringssystemen voor gebouwen

- Zeer emissiearm conform GEV-EMICODE, wat in de regel tot positieve beoordelingen in het kader van gebouwcertificeringssystemen conform DGNB, LEED, BREEAM, HQE leidt.
- Hoogste kwaliteitsniveau 4, regel 8 volgens DGNB-criterium "ENV 1.2 risico's voor de lokale omgeving".

Aanwijzingen

- Bij het aanbrengen van natuur- en kunststeen moeten de productspecifieke eigenschappen van de vloerbedekkingsmaterialen (verkleuringsneiging, schotelgevaar, etc.) en de aanbrengaanbevelingen van de fabrikant in acht worden genomen. Wij adviseren om testverlijmingen uit te voeren!
- Gebouwen, oppervlakken en bouwonderdelen die naar verwachting zullen worden blootgesteld aan water volgens DIN 18534, DIN 18531, DIN 18535 moeten worden beschermd door middel van hechtlaagafdichting.
- Calciumsulfaatdekvloeren moeten voor het leggen beschermd worden met de gronderingen ASO[®]-Unigrund-GE of ASO[®]-Unigrund-K. Bij het leggen van grootformaat tegels moeten calciumsulfaatdekvloeren worden beschermd met een blokkerende grondering (bijv. ASODUR[®]-GBM).
- Roer materiaal dat al is uitgehard niet om en maak het niet opnieuw verwerkbaar door water toe te voegen.
- Bescherm vochtgevoelige ondergronden, bijv. magnesienvloeren, tegen direct contact met een blokkerende grondering, bijv. ASODUR[®]-GBM.
- Bescherm het product tegen water, vorst, tocht, direct zonlicht en mechanische belasting totdat het volledig is uitgehard.

Relevante regelgeving

Het plannen, controleren van ondergronden en de bouwkundige omstandigheden, het leggen, het voegen en later onderhoud van het werk, moet conform de geldende DIN-normen en erkende regels van de techniek (bijv. de merkbladen van de ZDB-merkbladen van de Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in de meeste actuele versie worden uitgevoerd.

SOLOFLEX

Het geldige veiligheidsblad in acht nemen!

GISCODE: ZP1

Uitleg

Conformiteit / Declaratie / Verificatie

	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 04 2.05430	
EN 12004 SOLOFLEX Cementhoudende mortel voor verhoogde eisen binnen en buiten voor het verwerken van tegels en platen	
C2	
Materiaalgedrag bij brand:	Klasse E
Hechtkracht, als	
hechtvastheid na droge plaatsing	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Continue hechtkracht, als	
hechtvastheid na plaatsing in water:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Hechtvastheid na warme plaatsing:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Hechtvastheid na vorst/ dooi-wisselopslag:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$

	
0799 SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 18 204990 SANIFLEX-EU Bouwpakket voor het vervaardigen van een afdichting voor wanden en vloeren in vochtige ruimtes	
0799-CPR-150	
ETA-17/0469 ETAG 022-1	
Materiaalgedrag bij brand	E
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen	zie SDB
Doorlaatbaarheid van de waterdamp	
met ASO-Unigrund-D	$s_d \approx 4,4\text{m}$
met ASO-Unigrund-GE/K	$s_d \approx 9\text{m}$
met ASO-Unigrund-S	$s_d \approx 6,8\text{m}$
Waterdichtheid conform EN 13967	waterdicht
Scheuroverbrugbaarheid	categorie 1: 0,4 mm
Hechtvastheid	$\geq 0,5 \text{ MPa}$
Voegoverbrugbaarheid	categorie 2: waterdicht
Waterdichtheid op doorvoeren	categorie 2: waterdicht
Waterbestendigheid	categorie 2: $\geq 0,5 \text{ MPa}$
Temperatuurbestendigheid	categorie 2: temperatuurbestendig
Alkalibestendigheid	categorie 2: alkalibestendig
Verwerkbaarheid	toepasbaar
Dikte	ten minste 0,5 mm

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.