

SSB-Entkopplingsfolie

Ontkoppelingsfolie voor tegelvloeren



Artikelnummer	Lengte	Breedte, Artikel	Materiaaldikte	Verpakking	Kleur
205970001	50 m	1 m	ca. 1 mm	Rol	grijs-wit

Producteigenschappen

- ontkoppelingsbaan
- bestand tegen micro-organismen
- vocht- en alkalibestendig

Voordelen

lichte verwerking

Toepassingsgebieden

- voor ontkoppeling onder tegels - zonder afdichtfunctie
- kan worden gebruikt als tegelvervangende ondergrond voor opnieuw te bedekken oppervlakken
- voor ondergronden met lichte vervorming en scheuroneiging en gemengde ondergronden
- voor binnen

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	Rolgoederen
Gewicht	ca. 200 g / m ²
Max. toelaatbare trekbelasting	2 KN/m ² in gebouwen voor woondoeleinden, hoge dynamische belastingen moeten worden uitgesloten

Verwerking

Verbruik	ongeveer 1,0 m/m
----------	------------------

Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- Vlakspaan
- Drukroller

Geschikte ondergrond

- Alle vlakke, draagkrachtige ondergronden die vaak gebruikt worden in de bouw en die bekleed kunnen worden met tegels en platen (raadpleeg voor elk geval het ZDB-merkblad)
- Alle ondergronden volgens euroFEN merkblad nr. 8, categorie EK-W

SSB-Entkopplungsfolie

Het substraat voorbereiden

Oppervlak voorbereiden

1. Absorberende ondergronden gronden met ASO-Unigrund-GE of ASO-Unigrund-K.
2. Plaats de zelfklevende randstrook RD-SK50 vooraf in de wand-/vloeraansluiting en aan opgaande onderdelen.

Toepassing

Verwerking

1. Breng MONOFLEX-FB/-XL aan op de ondergrond met een vertanding van ≥ 4 mm.
2. Plak de folie met de grijze kant naar beneden op de vloer.
3. Druk de SSB ontkoppelingsfolie voorzichtig en stevig in het lijmbed met behulp van een vlakspaan / aandrukker. Let op dat over het volledige oppervlak goede hechting is.
4. Structurele scheidings- en randverbindingsvoegen moeten in de vloer worden opgenomen.
5. Nadat de lijm is uitgehard op de SSB-ontkoppelingsfolie, legt u de tegels volgens DIN 18157 met een geschikte vertanding met MONOFLEX-FB/-XL, grotendeels zonder holle ruimtes.

Opslagomstandigheden

Opslag

Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 24 Maanden in de originele verpakking.

Afvalverwijdering

Productresten kunnen bij het huishoudelijk afval.

Aanwijzingen

- Ontkoppelingsmaatregelen zijn speciale bouwconstructiemethodes. We raden aan de uitvoering afzonderlijk overeen te komen.
- De tegel moet een oppervlakte hebben van minstens 100 cm² en een minimale breuksterkte van 1500 N.

Relevante regelgeving

Het plannen, controleren van ondergronden en de bouwkundige omstandigheden, het leggen, het voegen en later onderhoud van het werk, moet conform de geldende DIN-normen en erkende regels van de techniek (bijv. de merkbladen van de ZDB-merkbladen van de Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in de meeste actuele versie worden uitgevoerd.

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.