

# UNIFLEX®-F

Art.-nr. 2 04307

## Vloeibaar kunststof ter versterking van tegellijmen B-component van UNIFIX-S3, UNIFIX-S3-fast

- kunststofversterking
- oplosmiddelvrij
- flexibel

direct met water reinigen. Gedroogd materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

\*) De waarde geldt voor +23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

### Toepassing:

UNIFLEX-F is een vloeibaar kunststof component, voor elastische tegelverlijmingen op lastige, ook vervormbare ondergronden, ter productie van:

- zeer flexibele lijmen met SCHOMBURG-tegellijmen, bijv. UNIFIX-S3 poedercomponent, UNIFIX-S3-fast Pulvercomponente, ADF-systeemlijm-FB, AK7P, CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK.
- De combinatieproducten kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt.

### Technische gegevens:

Basis:	Polymeerdispersie
Kleur:	wit
pH-waarde:	ca. 9,8
Brandbaarheid:	E (als combinatieproduct)
Verwerkings-/	
Ondergrondtemp.:	+5 °C tot +30 °C
Verwerkingstijd*):	Ca. 60 min, afhankelijk van het gebruikte combinatieproduct.
Leveringsvormen:	5 kg en 8,33 kg bus
Opslag:	Vorstvrij minstens 12 maanden houdbaar in originele, gesloten verpakking. Aangeboden verpakking direct opmaken
Verbruik:	Overeenkomstig de desbetreffende technische merkbladen van de tegellijmmortel
Reiniging:	Met UNIFLEX-F of een combinatieproduct de vervuilde bouwdelen of gereedschappen

### Ondergrond:

Zie het technische infoblad van het combinatieproduct.

### Verwerking:

UNIFLEX-F in een schone meng-emmer gieten en met het desbetreffende poedercomponent tot een homogeen, klontvrije massa roeren. Met een krachtig roerwerk (ca. 500-700 min<sup>-1</sup>) is een mengtijd van ca. 2- 3 min. noodzakelijk. Om de productspecifieke consistentie te verkrijgen, kan er water worden toegevoegd. Na een wachttijd van ca. 3 minuten, moet het mengsel nogmaals intensief worden doorgeroerd. Voor de verwerking moeten de desbetreffende technische merkbladen van de gebruikte lijmen worden gebruikt.

### Elastische tegelverlijming:

UNIFLEX-F als combinatieproduct met tegel- en natuursteenlijmen ter verbetering van de aanhechting en flexibiliteit. Voor de productie van zeer flexibele tegellijmmortel wordt in de regel 5 kg tot 8,33 kg per 25 kg poeder toegevoegd, resp. 15 kg bij LIGHTFLEX en CRISTALLIT-VARIO-light.

### Belangrijke aanwijzing:

- Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking van UNIFLEX-F beschermen.
- De combinatieproducten moeten tot de uitharding tegen vocht resp. weersinvloeden worden beschermd.

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen!

**GISCODE: ZP1** (Poedercomponent)

**GISCODE: D1** (UNIFLEX-F vloeibaar component)