



Teknisk datablad


ASO®-Unigrund-K

Konsentrert primer

Art.-Nr. 2 05535

Egenskaper:

- Tørker raskt
- Universalbruk
- Tåler vann og alkalier
- Løsemiddelfri
- Lavt forbruk
- Konsentrert



Bruksområder:

ASO-Unigrund-K reduserer underlagets absorberingsgrad, binder overflatestøv, konsoliderer, og forebygger raskt vannetap fra utjevningssmasser. ASO-Unigrund-K brukes for grunning av absorberende og lett sandblåste underlag, f.eks. gipsbaserte byggematerialer (gips, sperringer i gipsplater, plater, avrettingsmasser), betong, murverk o.l. Særlig velegnet som adhesjonsmasse for emulsjonsmaling, overflatelaget vannettingsmembraner (f.eks. SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M), tynnlagslim som LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, AK7P, UNIFIX, og utjevningssmørtel til vegger og gulv som SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30 og ASO-NM15. Det er også egnet for bruk utendørs.

Tekniske data:

Basis:	akrylatdispersjon
Farge:	hvit
Påføring/underlag	
Temperatur:	+5° C til +30° C
Spesifikk vekt:	1,0 g/cm ³
Rengjøring:	Med vann før produktet herder
Lagring:	frosfritt, 15 måneder ved oppbevaring i uåpnet emballasje. Bruk åpnet emballasje umiddelbart.
Emballasje:	1, 5, 10, 25, 210 og 1.000 liter containere
Forbruk:	ca. 30 - 80 ml/m ²

Forbehandling av underlaget:

Underlaget må være bærende, rent, tørt og fritt for materialer som virker som skillelag. Flytende belegg må slipes og støvsuges. Fjern helt svake eller løse lag, f.eks. formslippmidler, gammelt lim og rester fra utjevningssmørtel, gamle avslutninger eller maling. Bruk mekanisk utstyr, høvel, steinøks eller stålsand.

Produkt tilberedning:

ASO-Unigrund-K uttynnes 1:3-1:6 med vann avhengig av underlagets tilstand, bruksområdet og absorpsjonen. Bak utjevningssmørtel til vegger og gulv brukes et blandingsforhold 1:3 med vann. Produktet påføres med maling kost, kost eller finporet svamprull, men det kan også sprayes med egnet utstyr. Unngå å påføre for tykke lag eller lage klumper. ASO-Unigrund-K må tørke skikkelig før du fortsetter arbeidet på den grunnete overflaten.

Råd:

- Primeren må tørke skikkelig før du påfører neste strøk.
- Beskytt områder som ikke behandles med ASO-Unigrund-K.
- Ikke legg „våt-i-våt“.
- Skyll bort sprutflekker omgående.

Følg et gyldig EU sikkerhetsdatablad.

GISCODE: M-GF01



Opplysninger om utslippsnivået av flyktige forbindelser i inneluft, som utgjør en helseisiko ved innånding, på en skala fra klasse A+ (svært lave utslipp) til C (høye utslipp).