

# UNIFLEX®-F

Art.nr. 2 04307

## Flytende plast for kompensasjon av fliselim B-komponent av UNIFIX-S3, UNIFIX-S3-fast

- plastherding
- uten løsemidler
- fleksibel

### Bruksområder:

UNIFLEX-F er en flytende plast-komponent, for elastiske fliseliming på vanskelige, og til dels formbare underlag, til opprettelse av:

- svært formbare fleksible lim med SCHOMBURG-fliselim, som f.eks. UNIFIX-S3 pulverkomponent, UNIFIX-S3-fast pulverkomponent, ADF-systemlim-FB, AK7P, CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK.
- Kombinasjonsproduktene kan brukes innen- og utendørs.

### Tekniske data:

Basis:	Polymerdispersjon
Farge:	hvit
pH-verdi:	ca. 9,8
Brannverntiltak:	E (som kombinasjonsprodukt)
Bearbeidings-/ undergrunnstemp.:	+5 °C til +30 °C
Bearbeidings- tid*):	ca. 60 min, avhengig av anvendt kombinasjonsprodukt.
Leveringsformer:	5- og 8,33-kg-dunk
Lagring:	frosfritt, minst 12 måneder i originallukkede beholdere, åpne beholdere skal brukes omgående
Forbruk:	tilsvarende de enkelte tekniske merkebladene til fliselim mørtel
Rengjøring:	Komponenter eller verktøy som er tilsmusset med UNIFLEX-F eller et kombinasjonsprodukt skal omgående rengjøres med vann. Tørket materiale kan kun fjernes mekanisk.

\*) Verdien gjelder for +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet.

### Underlag:

Se i det tekniske merkebladet til kombinasjonsproduktet.

### Bearbeiding:

Ha UNIFLEX-F i en ren blandebøtte og bland det med pulverkomponenten til en homogen, klumpfri masse. Med et kraftig røreverk (ca. 500-700 min<sup>-1</sup>) er det nødvendig med en blandetid på ca. 2-3 min. Du kan tilsette vann for innstilling av produktspesifikk konsistens. Etter en modningstid på ca. 3 minutter blandes blandingen en gang til grundig. For bearbeidingen er de respektive tekniske merkebladene til det anvendte limet bindende.

### Elastisk fliseliming:

UNIFLEX-F som kombinasjonsprodukt med flise- og natursteinlim til forbedring av vedheft og formbarhet. Til opprettelse av svært formbar fliselim mørtel tilsettes det i regel 5 kg til 8,33 kg per 25 kg pulver, eller 15 kg ved LIGHTFLEX og CRISTALLIT-VARIO-light.

### Viktig informasjon:

- Overflater som ikke skal behandles må beskyttes mot innvirkning av UNIFLEX-F.
- Frem til herding må kombinasjonsprodukter beskyttes mot fuktighet hhv. vær og vind.

Følg det gjeldende EF-sikkerhetsdatabladet!

**GISCODE: ZP1** (Pulverkomponent)

**GISCODE: D1** (UNIFLEX-F flytende komponent)