

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
 ul. Skłęczkowska 18a
 PL-99-300 Kutno
 tel. 024 254 73 42
 fax 024 253 64 27
 e-mail: biuro@schomburg.pl
 www.schomburg.pl



SCHOMBURG

Aplikacja natryskowa

AQUAFIN-1K

Mineralna zaprawa uszczelniająca

Zlecane urządzenia:

Wagner ;PC 830, PC 25, PC 35



Temp. materiału (°C):	Gęstość natrysku:	Rozcieńczalnik/ Czyszczenie:	Punkt flash (°C):
15	nierozcieńczony	czyszczenie wodą	-

Zalecana klasa urządzenia: PC 830 lub większe

Proces aplikacji: natrysk pneumatyczny

Temperatura natrysku (°C):	15	Pistolet:	Lanca automatyczna
Rodzaj dyszy:	Dysza strukturalna)	Rozmiar dyszy (mm):	8
Posów	1,5-2,0	Ciśnienie powietrza (bar)	3,0
Zawór powietrza	max	Ciśnienie natrysku (bar):	25
Materiał/woda	25kg/6,7l wody	Długość węża:	10mb
		Średnica węża:	DN25

Uwagi: do naniesienia cieńszej warstwy dysza 4 lub 6 mm

Zalecenia: max długość węża 30mb max wysokość podawania 20m

<p>Producent urządzeń: J.Wagner GmbH Otto-Lilienthal str. 18 88677 Markdorf www.wagner-group.com</p>	<p>PUT WAGNER SERVICE Piotr Wilczek i Synowie Sp.J Ul. E. Imieli 27 Świętochłowice 41- 605 Świętochłowice Tel.(32) 245 06 19, 245 14 31, fax. 241 42 51 www.wagner-polska.com.pl e-mail. biuro@wagner-polska.com.pl</p>
---	---