

## AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna



Numer artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Opakowanie	Kolor
204600001	35	kg	Zestaw	szary

### Właściwości

- Mineralny szlam uszczelniający (MDS)
- Ulepszone mostkowanie rys nawet w niskich temperaturach (- 5 °C) [CM O1 P wg DIN EN 14891]
- Odporność na kontakt z wodą chlorowaną [CM O1 P zgodnie z DIN EN 14891]
- Odporność na działanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030
- Bardzo niska emisja - EMICODE® EC1 PLUS

### Zalety

- Odporny na mróz i działanie soli odladzających
- Odporny na promieniowanie UV i starzenie
- Przywiera bez wstępnego gruntowania do matowo-wilgotnych podłoży
- Dyfuzyjny dla pary wodnej

### Zakres zastosowania / Hydroizolacja budynków

- Do uszczelniania elementów budowlanych stykających się z gruntem w przypadku wilgotności gruntu i wody bezciśnieniowej (W1.1-E, W1.2-E zgodnie z DIN 18533)
- Do uszczelniania elementów budowlanych w przypadku wody rozbryzgowej na cokołach ścian oraz wodzie podciągającej kapilarnie przez ściany wewnętrzne i ściany stykające się z gruntem (W4-E zgodnie z DIN 18533)
- Wtórna hydroizolacja elementów budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6
- Do uszczelniania zbiorników i biasenów (W1-B, W2-B zgodnie z DIN 18535)

### Zakres zastosowania / Hydroizolacja systemowa

Do hydroizolacji w połączeniu z płytkami i płytami

## AQUAFIN<sup>®</sup>-2K/M-PLUS

### Dane techniczne:

#### Właściwości produktu

Składniki produktu	System 2-składnikowy
Baza	Połączenie dyspersji polimerowej i zaprawy mineralnej
Konsystencja	Masa szpachlowa
Gęstość, produkt gotowy do użycia (ISO 1183-1)	ok. 1,6 kg/dm <sup>3</sup>
Mostkowanie rys PG MDS / FPD	do 0,4 mm
Mostkowanie rys ASTM C836	> 2,6 mm
Mostkowanie rys DIN EN 14891 (przy normalnych i niskich temp.)	> 0,75 mm
Wodoszczelność (PG MDS/FPD)	do 2,5 bar
Wodoszczelność negatywnym ciśnieniu (WTA arkusz danych 4-6)	do 0,75 bar
Wytrzymałość na odrywanie EN 1542	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Współczynnik dyfuzji pary wodnej $\mu$	< 1000
Wartość Sd CO <sub>2</sub> (grubość suchej warstwy 2 mm)	> 200 m
Wydłużenie przy rozciąganiu wg ASTM D 412-16	ok. 192 %
Wodoszczelność w stanie zabudowanym wg PG MDS/AIV	do 2,5 bara
Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z DIN EN 13501-1	E
<b>Mieszanie</b>	
Proporcje mieszania, składnik A	1 część wagowa
Proporcje mieszania, składnik B	2,5 części wagowych
Czas mieszania	ok. 3 minuty
Czas dojrzewania	ok. 3 minuty
Maksymalny dodatek wody	0,5 l na 35 kg
<b>Obróbka</b>	
Temperatura podłoża / obróbki	od 5 °C do 30 °C
Czas obróbki	ok. 60 minut
Maksymalna grubość jednej warstwy	do 1 mm
Druga warstwa po czasie oczekiwania	ok. 3 - 6 godzin
Możliwość chodzenia po	ok. 24 godzinach
Możliwość obciążenia wodą pod ciśnieniem po	≥ 7 dniach
<b>Elementy systemu do hydroizolacji strukturalnej</b>	
Taśma uszczelniająca	ASO-Dichtband-2000-S ASO-Dichtband-2000-S-Ecken ASO-Dichtband-2000-Kreuzung ASO-Dichtband-2000-T-Stück ASO-Anschlussdichtband ADF-Dehnfugenband ADF-Rohrmanschette
Zaprawa / Tynk renowacyjny	ASOCRET-M30

**AQUAFIN<sup>®</sup>-2K/M-PLUS**

Elementy systemu według abP AiV

Taśmy uszczelniające

ASO-Dichtband-2000  
ASO-Dichtband-2000-Ecken (Innen i Aussen)  
ASO-Dichtband-2000-S  
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken  
ASO-Dichtmanschette-Boden  
ASO-Dichtmanschette-Wand  
ASO-Dichtband-120  
ASO-Dichtecke-I  
ASO-Dichtecke-A  
ASO-Dichtmanschette-W  
ASO-Dichtmanschette-B

Zaprawa klejowa do płytek

ASODUR-EKF  
CRISTALLIT-FLEX  
LIGHTFLEX  
MONOFLEX  
MONOFLEX-fast  
MONOFLEX-FB  
MONOFLEX-white  
MONOFLEX-white 3:1 z dodatkiem UNIFLEX-F  
MONOFLEX-XL  
SOLOFLEX  
UNIFIX-S3  
UNIFIX-S3-fast

## AQUAFIN<sup>®</sup>-2K/M-PLUS

### Wymagania materiałowe:

Zużycie w zależności od zastosowania

Obciążenie	Grubość warstwy po wyschnięciu, mm	Grubość mokrej warstwy, mm	Zużycie kg/m <sup>2</sup>
Ściany piwnic i płyty fundamentowe	> 2,0	ok. 2,2	3,5
Hydroizolacja w strefie cokołów	> 2,0	ok. 2,2	3,5
Uszczelnienia przekroju poprzecznego	> 2,0	ok. 2,2	3,5
Zgodnie z instrukcją WTA 4-6 „Dodatkowa hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem”			
Wilgoć gruntowa/niespiętrzająca się woda infiltracyjna	> 2,0	ok. 2,2	3,5
Woda nienapierająca	> 2,0	ok. 2,2	3,5
Spiętrzająca się woda infiltracyjna/woda napierająca	> 3,0	ok. 3,3	5,3
Uszczelnienie zbiorników i nieszczek	> 2,0	ok. 2,2	3,5
W zespoleniu z płytkami/płytami	> 2,0	ok. 2,2	3,5
Warstwy wyrównujące	1 mm	1,1 mm	1,75
Należy wziąć pod uwagę możliwe dodatkowe zużycie w przypadku nierównych podłoży, jak również różnice w technikach wykonania, dlatego należy uwzględnić dodatkowe zużycie w wysokości co najmniej 25% zgodnie z normami DIN 18531, DIN 19534, DIN 18535.			

### Technologia obróbki

Urządzenia pomocnicze / narzędzia

- Mieszarka (ok. 500 - 700 obr./min)
- Odpowiednie mieszadło
- Kielnia
- Paca zębata dobrana do grubości nakładanej warstwy
- Paca wygładzająca
- Pędzel
- Opryskiwacz

Obróbka ręczna

Nadaje się do nakładania pacą

Obróbka maszynowa

AQUAFIN-2K/M-PLUS może być aplikowany maszynowo. Szczegółowe informacje znajdują się w Informacji Technicznej nr 43

### Właściwe podłoże

- Stare, mocno przylegające podłoża bitumiczne
- Beton
- Mur
- Tynki P II i P III

## AQUAFIN<sup>®</sup>-2K/M-PLUS

### Przygotowanie podłoża

#### Wymagania dotyczące podłoża

1. Równe
2. Wolne od substancji zmniejszających przyczepność
3. O zwartej powierzchni
4. Porowate
5. Nośne
6. O wypełnionych spoinach

#### Szczegóły przygotowania

1. Powierzchnię cokołu i obszaru wody rozbryzgowej, należy w przypadku późniejszego uszczelnienia oczyścić aż do podłoża mineralnego
2. Oczyścić i odtłuścić obszary pod przejścia kotłownicze
3. Narożniki i ostre krawędzie należy szlifować
4. Wgłębienia > 5 mm oraz kawerny, niewypełnione spoiny, ubytki, podłoża makroporowate lub nierówne mury należy wyrównać przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej, np. ASOCRET-M30

#### Przygotowanie powierzchni

1. W przypadku podłoża zanieczyszczonych solą odładową, podłoże należy usunąć aż do warstwy neutralnej, np. poprzez frezowanie itp.
2. W przypadku nierównych podłoży można dodatkowo wykonać uszczelnienie wstępne za pomocą ASOCRET-M30
3. Suche podłoże należy wstępnie zwilżyć, aby w momencie aplikacji było matowo wilgotne
4. Silnie chłonne i łatwo rysujące podłoża należy zagruntować ASO-Unigrund-GE lub ASO-Unigrund-K
5. Środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć / zareagować przed kolejnymi etapami pracy
6. Należy wykluczyć podsiąkanie wilgocią lub miejscowe obciążenia wilgocią od strony negatywne
7. W przypadku podłoża podsiąkającego wilgocią, zalecamy wstępne uszczelnienie za pomocą AQUAFIN-1K lub ASODUR-SG2/-thix

#### Przejście między posadzką a ścianą

1. Na styku posadzki ze ścianą nałożyć zaprawę AQUAFIN-1K lub ASOCRET-M30 do konsystencji szlamu
2. Metodą świeże na świeże wykonać fasetę uszczelniającą o boku min. 4 cm przy użyciu ASOCRET-M30
3. Po wyschnięciu wykonać uszczelnienie za pomocą AQUAFIN-2K/M-PLUS
4. W obszarze dylatacji budynku, hydroizolacja jest wzmocniona taśmą uszczelniającą ASO-Dichtband-2000-S i zintegrowana z uszczelnieniem powierzchniowym

#### Przepusty rurowe

1. W klasie obciążenia wodą W2.1-E, należy stosować odpowiednie konstrukcje luźnego-stałego kotłownika lub sprawdzone systemy przepustów do budynków
2. Do uszczelnienia przepustów rurowych należy stosować elementy systemowe kotłownicy uszczelniających ASO-Dichtmanschetten zgodnie z ich instrukcjami technicznymi

### Obróbka

#### Mieszanie

1. Do czystego pojemnika należy wlać ok. 50 - 60 % składnika płynnego i przemieszać ze składnikiem proszkowym, aż do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej masy
2. Dodać pozostałą część składnika płynnego i dokładnie wymieszać
3. W zależności od techniki obróbki (np. obróbka ręczna lub maszynowa), nie należy dodawać więcej wody niż podano w „Dane techniczne > Mieszanie > Maksymalny dodatek wody”
4. Woda jest dodawana po wymieszaniu składników produktu
5. Czas mieszania wynosi około 3 minuty
6. Po upływie czasu dojrzewania wynoszącego około 5 minut, masę należy jeszcze raz dokładnie wymieszać

## AQUAFIN<sup>®</sup>-2K/M-PLUS

### Hydroizolacja

1. Zużycie materiału zależy od wymaganej grubości suchej warstwy zgodnie z klasą ekspozycji na wodę (patrz tabela wymagania materiałowe)
2. AQUAFIN -2K/M-PLUS należy nakładać w co najmniej dwóch warstwach bez porów
3. Drugą warstwę (i kolejne) można nakładać, gdy pierwsza warstwa uzyska odporność na uszkodzenia (patrz „Dane techniczne > Obróbka > Druga warstwa po czasie oczekiwania”)
4. Grubość nakładania większa niż 2 kg/m<sup>2</sup> w jednym przejściu roboczym może prowadzić do pęknięcia powłoki
5. Jednolitą grubość warstwy uzyskuje się za pomocą użyciu kielni odpowiedniej do grubości warstwy lub pacy zębatej, a następnie wygładzania

### Hydroizolacja w połączeniu z płytkami i płytami

1. Płytki lub płyty są układane za pomocą jednego z klejów do płytek wymienionych w części dotyczącej elementów systemu
2. Kołnierz uszczelniający nałożyć zgodnie z Instrukcją Techniczną
3. Wpusty podłogowe i przejścia w obszarze basenu muszą być wyposażone w odpowiednie elementy kołnierzowe
4. Warstwa hydroizolacji musi być całkowicie utwardzona w momencie nakładania zapraw klejowych

### Połączenia ruchome i przyłączeniowe

Do wodoszczelnego wykonywania połączeń ruchomych i przyłączeniowych należy stosować elementy systemowe ASO-Dichtband-Technik zgodnie z ich Instrukcjami Technicznymi

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast przepłukać wodą. Zaschnięty materiał usunąć przy użyciu ASO-R001 i zmyć

### Warunki przechowywania

#### Przechowywanie

Chronić przed mrozem, w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej 5- 40°C przez 12 miesięcy. Otwarte pojemniki należy natychmiast zużyć

### Utylizacja

Pozostałości produktu mogą być utylizowane zgodnie z kodem odpadów 17 01 01 i 08 04 10

### Poziom emisji / systemy certyfikacji budynków

- Bardzo niski poziom emisji zgodnie z GEV-EMICODE, co przeważnie prowadzi do pozytywnych ocen w kontekście systemów certyfikacji budynków zgodnie z DGNB, LEED, BREEAM, HQE
- Najwyższy poziom jakości 4, wiersz 8 zgodnie z kryterium DGNB „ENV 1.2 Zagrożenia dla środowiska lokalnego”

### Wskazówki

- AQUAFIN-2K/M-PLUS jako powłoka powierzchniowa, nie może być narażony na działanie obciążeń punktowych lub liniowych
- AQUAFIN-2K/M-PLUS może być tynkowany i malowany otwartymi dyfuzyjnie, bezrozpuszczalnikowymi dyspersyjnymi farbami fasadowymi lub dyspersyjnymi farbami silikatowymi (nie stosować czystych farb silikatowych). Można również stosować farby na bazie żywic silikonowych i akrylanów
- Na połączeniach kołnierzowych z PVC, brązu i stali szlachetnej przed uszczelnieniem należy powierzchnie przeszlifować oczyścić i odtłuścić, nanieść AQUAFIN-2K/M-PLUS i zatopić kołnierz ASO-Dichtmanschette lub alternatywnie ADF-Rohrmanschette, nie pozostawiając pustych przestrzeni i pofałdowań, a następnie połączyć bezszwowo z hydroizolacją powierzchniową
- W przypadku silnego nasłonecznienia należy pracować w miejscach zacienionych, przeciwnie do kierunku padania promieni słonecznych
- Należy wykluczyć bezpośredni kontakt z metalami, takimi jak miedź, cynk i aluminium poprzez odpowiednie zagruntowanie (zamykające pory). Do wykonania szczelnej warstwy gruntującej należy użyć żywicy ASODUR-GBM w dwóch przejściach roboczych (patrz Instrukcja Techniczna)
- W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i/lub niewystarczającej wentylacji (np. zbiorniki na wodę) temperatura powierzchni może spaść poniżej punktu rosy (tworzenie się skroplin). Należy temu zapobiec stosując odpowiednie środki, np. osuszacze. Bezpośrednie ogrzewanie izolowanych powierzchni oraz niekontrolowane wentylowanie jest niedozwolone
- Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem AQUAFIN-2K/M-PLUS!
- W czasie wiązania nie dopuścić do obciążenia uszczelnienia wodą. Podsiąkająca woda może podczas mrozu powodować odpryski

### Obowiązujące przepisy


#### Podsumowanie najważniejszych przepisów

- DIN 18533
- DIN 18534
- DIN 18535
- Instrukcje WTA

## AQUAFIN<sup>®</sup>-2K/M-PLUS

### Oświadczenia

Zgodność / Deklaracja / Weryfikacja



<b>CE</b>	
<b>SCHOMBURG GmbH &amp; Co.KG Aquafinstr. 2-8 D-32760 Detmold</b>	
18 2 04600	
EN 1504-2 <b>AQUAFIN-2K/M-PLUS</b>	
Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - powłoka	
Zasada 1.3 (C)	
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	Wartość S <sub>D</sub> > 50 m
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Reakcja na ogień	Klasa E

<b>CE</b>	
<b>SCHOMBURG GmbH &amp; Co.KG Aquafinstr. 2-8 D-32760 Detmold</b>	
18 2 04600	
EN 14891 <b>AQUAFIN-2K/M-PLUS</b>	
Nieprzepuszczalny dla wody produkt na bazie cementu aplikowany w formie płynnej, do zastosowania pod okładziny ceramiczne i płyty na obszarach zewnętrznych	
EN 14891 : CM	
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania- rozmarzania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	brak
	przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć	$\geq 0,75 \text{ mm}$

## AQUAFIN<sup>®</sup>-2K/M-PLUS

Klasy oddziaływania wody i typowe zastosowania zgodnie z DIN 18533

Klasy oddziaływania wody i typowe zastosowania zgodnie z DIN 18533		
Klasa oddziaływania wody	Oddziaływanie wody	Przykłady zastosowań
W1-E	Wilgotność gruntu i woda bez ciśnienia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilgotność kapilarna, która jest transportowana kapilarami pomimo siły grawitacji</li> </ul>
W1.1-E	Wilgotność gruntu i woda bez ciśnienia działająca na ściany stykające się z gruntem i płytę fundamentową	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silnie przepuszczalne podłoże</li> <li>Zasyp wykopu budowlanego o wysokiej przepuszczalności wody</li> <li>Dolna krawędź hydroizolacji 50 cm powyżej projektowego poziomu wody</li> </ul>
W1.2-E	Wilgotność gruntu i woda bez ciśnienia działająca na ściany stykające się z gruntem i płytę fundamentową z drenażem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzięki drenażowi można uniknąć gromadzenia się wody w słabo przepuszczalnym podłożu</li> <li>Dolna krawędź hydroizolacji 50 cm powyżej projektowego poziomu wody</li> </ul>
W2-E	Woda pod ciśnieniem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Woda napierająca z zewnątrz może występować jako woda gruntowa, woda powodziowa lub woda spiętrzona</li> </ul>
W2.1-E	Umiarkowane oddziaływanie wody pod ciśnieniem $\leq 3$ m strefy zanurzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Woda spiętrzona / Wysokość strefy zanurzenia do 3 m</li> </ul>
W2.2-E	Wysokie oddziaływanie wody pod ciśnieniem $> 3$ m strefy zanurzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Woda spiętrzona / Wysokość strefy zanurzenia powyżej 3 m</li> </ul>
W3-E	Woda bez ciśnienia na stropach pokrytych gruntem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wody opadowe, które przesączają się przez grunt aż do uszczelnienia, gdzie muszą zostać odprowadzone</li> </ul>
W4-E	Woda rozbryzgowa na cokołach ścian oraz woda podciągana kapilarnie przez ściany wewnętrzne i ściany stykające się z gruntem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Woda rozbryzgowa i infiltracyjna na powierzchniach cokołu, ściany i płytę fundamentową</li> <li>Woda podciągająca kapilarnie przez ściany wewnętrzne i ściany stykające się z gruntem</li> <li>W przypadku muru dwuwarstwowego spływająca woda deszczowa może przedostawać się do przestrzeni między warstwami</li> </ul>

Klasy oddziaływania i typowe zastosowania zgodnie z DIN 18534-1

Klasa oddziaływania wody	Oddziaływanie wody	Przykłady zastosowań
W0-I	niewielkie, Powierzchnie, na które niezbyt często oddziałuje woda rozbryzgowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obszary powierzchni ścian nad umywalkami w łazienkach i zlewozmywakami w domowych kuchniach</li> <li>Obszary powierzchni podłóg w obszarze domowym bez odpływu, np. w kuchniach, domowych pomieszczeniach gospodarczych, toaletach dla gości</li> </ul>
W1-I	umiarkowane, Powierzchnie, na które często oddziałuje woda rozbryzgowa lub niezbyt często oddziałuje woda odpływowa, bez intensyfikacji spowodowanej przez spiętrzącą się wodę	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powierzchnie ścian nad wannami kąpielowymi i kabinach prysznicowych w łazienkach</li> <li>Powierzchnie podłóg w obszarze domowym z odpływem</li> <li>Powierzchnie podłóg w łazienkach bez odpływu / z odpływem bez wysokiego poziomu oddziaływania wody z obszaru prysznica</li> </ul>
W2-I	wysokie, Powierzchnie, na które często oddziałuje woda rozbryzgowa i / lub woda odpływowa, przede wszystkim oddziaływanie czasowo zintensyfikowane na podłodze poprzez spiętrzenie wody	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powierzchnie ścian kabin prysznicowych w obiektach sportowych / obiektach przemysłowych</li> <li>Powierzchnie podłóg z odpływami i / lub rynnymi odpływowymi</li> <li>Powierzchnie podłóg w pomieszczeniach z prysznicami bez brodzika</li> <li>Powierzchnie ścian i podłóg w obiektach sportowych / obiektach przemysłowych</li> </ul>
W3-I	bardzo wysokie, Powierzchnie, na które bardzo często lub długotrwale oddziałuje woda rozbryzgowa i / lub odpływowa i / lub woda pochodząca z intensywnych procesów oczyszczania, oddziaływanie zintensyfikowane poprzez spiętrzenie wody	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powierzchnie w obszarze obejmującym baseny pływackie</li> <li>Powierzchnie pryszniców i instalacji prysznicowych w obiektach sportowych / obiektach przemysłowych</li> <li>Powierzchnie w obiektach przemysłowych (profesjonalne kuchnie, pralnie, browary itd.)</li> </ul>



**AQUAFIN<sup>®</sup>-2K/M-PLUS**

Klasy oddziaływania wody dla zbiorników zgodnie z DIN 18535

Klasy oddziaływania wody dla zbiorników zgodnie z DIN 18535 Klasa oddziaływania wody na zbiornik zależy od poziomu jego napełnienia.	
Klasa oddziaływania wody	Poziom napełnienia
W1-B	≤ 5 m
W2-B	≤ 10 m
W3-B	> 10 m

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one - pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnię próbną. Niniejsza Instrukcja Techniczna obowiązuje do czasu wydania jej nowej wersji.