

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
 ul. Skłęczkowska 18a
 PL-99-300 Kutno
 tel. 024 254 73 42
 fax 024 253 64 27
 e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl



SCHOMBURG

Aplikacja natryskowa

AQUAFIN-IC

Krystaliczna zaprawa uszczelniająca

Zlecane urządzenia:

Wagner ;PC 830, PC 25, PC 35



Temp. materiału (°C):	Gęstość natrysku:	Rozcieńczalnik/ Czyszczenie:	Punkt flash (°C):
15	nierozcieńczony	czyszczenie wodą	-

Zalecana klasa urządzenia: PC 830 lub większe

Proces aplikacji: natrysk pneumatyczny

Temperatura natrysku (°C):	15	Pistolet:	Lanca automatyczna
Rodzaj dyszy:	Dysza strukturalna	Rozmiar dyszy (mm):	6
Posów	1,5	Ciśnienie powietrza (bar)	3,0
Zawór powietrza	max	Ciśnienie natrysku (bar):	25
Materiał/woda	25kg /6,7 l wody	Długość węża:	10mb
		Średnica węża:	DN25

Uwagi: do naniesienia cieńszej warstwy dysza 4 mm

Zalecenia: max długość węża 30mb max wysokość podawania 20m

Producent urządzeń:

J.Wagner GmbH
 Otto-Lilienthal str. 18
 88677 Markdorf
www.wagner-group.com

PUT WAGNER SERVICE

Piotr Wilczek i Synowie Sp.J
 Ul. E. Imieli 27 Świętochłowice 41- 605 Świętochłowice
 Tel.(32) 245 06 19, 245 14 31, fax. 241 42 51
www.wagner-polska.com.pl
 e-mail: biuro@wagner-polska.com.pl