



PURCRETE-75

Nr art. 4 01800

Domieszka do betonów wibroprasowanych i wibrowanych

Właściwości:

PURCRETE-75 charakteryzuje się wysoką aktywnością powierzchniową, dzięki czemu wpływa na lepszą homogenizację mieszanki betonowej, w znaczący sposób poprawiając zasyp. Domieszka wykazuje najlepsze właściwości w mieszankach o konsystencji wilgotnej. Umożliwia uzyskanie lepszego zagęszczenia wyrobów wibroprasowanych i wibrowanych. Posiada zwiększoną zdolność do utrzymywania wody w mieszance betonowej, prowadząc do uzyskania wyższego stopnia hydratacji. Wpływa pozytywnie na wytrzymałość wczesną oraz końcową. Produkty betonowe z tą domieszką charakteryzują się dobrym zamknięciem powierzchni bocznych.

Zastosowanie:

PURCRETE-75 jest domieszką przeznaczoną do produkcji betonów wibroprasowanych (warstwa konstrukcyjna i licowa). Betonów wibrowanych. Domieszka znajduje szczególnie zastosowanie przy wytwarzaniu takich elementów prefabrykowanych, jak:

- kostka brukowa,
- krawężniki i obrzeża,
- płyty brukowe,
- bloczki betonowe,
- kręgi,
- płyty drogowe,
- płyty jomb.

Dane techniczne:

Skład:	środki powierzchniowo czynne
Postać:	ciecz
Barwa:	białawy
Gęstość:	1,00 g/cm ³
Zalecana temp. obróbki:	> + 5°C

Magazynowanie:

12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem. Naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie.

Opakowania:

Kontener:	1000 kg
Beczka:	200 kg
Pojemnik:	25 kg

Dozowanie:

0,3 - 0,5% wagi środka wiążącego. Zalecane jest przeprowadzenie testu przed użyciem. Dozowanie zależy o pożądanego rezultatu i musi być dostosowane do innych dodatków w mieszance. Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Obróbka:

Środek PURCRETE-75 może być dodawany na kruszywo lub w trakcie / po zadozowaniu wody zarobowej.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.