

REMISIL-HE

Olejoodporny impregnat do betonu



Numer artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Opakowanie	Kolor
406430001	1	l	Butelka	białawy, lekko mętny
406430002	10	l	Kanister	białawy, lekko mętny
406430003	25	l	Kanister	białawy, lekko mętny
406430005	1000	l	Paleta pojemnik	białawy, lekko mętny
406430006	210	l	Beczka	białawy, lekko mętny

Właściwości

- AbS (wypieranie substancji zanieczyszczających), np. oleju, kawy, atramentu itp.
- Efekt odporności na zabrudzenia
- Brak „mokrego efektu”

Zalety

- Na bazie polimeru
- Gotowy do użycia
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Nie żółknie

Zakres zastosowania

- Do fasad, produktów betonowych

REMISIL-HE

Dane techniczne:

Właściwości produktu

Baza	Polimery
Konsystencja	Płynna
Gęstość (ciężar właściwy)	ok. 1 g/cm ³
Obróbka	
Możliwość dalszej obróbki	ok. 24 godziny
Temperatura obróbki	od 5 °C do 25 °C
Zużycie	ok. 100 - 300 g/m ²

Technologia obróbki

Urządzenia pomocnicze / narzędzia

- Ciśnieniowy system natryskowy
- Pędzel
- Walek

Właściwe podłoże

Elementy betonowe

Obróbka

Aplikacja

1. Nałożyć REMISIL-HE równomiernie na obrabianą powierzchnię
2. Przed nałożeniem REMISIL-HE podłoże nie powinno być bardziej niż matowo wilgotne
3. Podłoże, które ma być poddane obróbce, musi być dokładnie oczyszczone z brudu, kurzu, mchu i glonów oraz wszelkich obcych powłok. Do tego celu zalecamy ASO[®]-R005
4. Czas schnięcia przy +20 °C i suchym podłożu wynosi ok. 1 godziny. Po ok. 24 godzinach po powierzchni można chodzić, obciążać lub sztaplować elementy
5. Należy unikać intensywnego światła słonecznego i deszczu w trakcie i 3 godziny po aplikacji!
6. Należy unikać tworzenia się kałuż podczas aplikacji!

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu natychmiast wyczyścić wodą

Warunki przechowywania

Przechowywanie

Chronić przed mrozem, w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej 5 °C przez 12 miesięcy. Otwarte pojemniki należy natychmiast zużyć

Utylizacja

Resztki produktu można utylizować zgodnie z kodem odpadu 08 01 11

Wskazówki

- Przed użyciem wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego należy koniecznie określić działanie produktu na niewidocznym obszarze
- Unikać tworzenia się kałuż, nakładania wielokrotnego lub intensywnego
- Dokładnie oczyścić podłoże przed nałożeniem REMISIL-HE
- Chronić przed intensywnym światłem słonecznym w trakcie i trzy godziny po aplikacji
- Wykonać pole referencyjne i określić optymalne zużycie

Należy przestrzegać obowiązującej karty charakterystyki!

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one - pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnię próbną. Niniejsza Instrukcja Techniczna obowiązuje do czasu wydania jej nowej wersji.