





Техническое описание

AQUAFIN®-CJ5

Артикул. № 2 05470

Гидроизолирующая пластина с кристаллообразующим покрытием

	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 19 2 05470	
EAD 32002-02-0605 AQUAFIN-CJ5 Листовая металлическая прокладка с покрытием для рабочих швов и линий разрыва в бетоне с высокой устойчивостью к проникновению воды	
Класс использования	водоизоляция
Срок службы	> 50 лет
Пожаробезопасность согласно EN 13501-1	класс E
Водонепроницаемость в состоянии установки	≤ 5,0 бар
Прочность при растяжении в состоянии поставки	> 0,8 Н/мм ²



Стойкость к давлению воды при установке в шве шириной 0,25 мм:	5 бар, 2 бар (для 1,25 x 2.000 x 100 мм)
Токсичность:	не токсично
Пожароопасность:	класс E в соответствии с EN 13501-1
Упаковка:	отдельные листы длиной 2 м = 100 мп/деревянный ящик
Хранение:	хранить в закрытом сухом отапливаемом помещении. Срок годности неограничен

- Простое применение без дополнительных покрытий
- Высокая адгезия с бетоном
- Дополнительная функция гидроизоляции благодаря кристаллообразующему покрытию на поверхности пластины
- Испытана давлением 5 бар,
Лист высотой 100 мм 2 бар
- Используется для защиты от пресной и соленой воды

Область применения:

AQUAFIN-CJ5 используется для внутренней герметизации рабочих швов бетонных конструкций согласно Своду строительных правил А, часть 2, п. 2.53, подверженных постоянному или временному воздействию грунтовых, стекающих с откосов или поверхностных вод. AQUAFIN-CJ5 пригоден для применения с классом использования А, классов нагрузки 1 и 2 согласно Директиве по устройству водонепроницаемых сооружений Комитета Германии по железобетонным конструкциям (*1).

Технические характеристики:

Внешний вид:	прямоугольная гибкая пластина
Размеры:	1,25 × 2.000 × 150 мм 1,25 × 2.000 × 100 мм
Материал:	оцинкованный стальной лист со специальным покрытием с обеих сторон на минеральной основе

Способ применения:

Гидроизолирующая пластина AQUAFIN-CJ5 устанавливается по центру технологического шва перед бетонированием и фиксируется на месте установки при помощи крепежей омега или крепежными зажимами. При этом необходимо обеспечить покрытие бетона шириной > 3 см. Стыки перекрывают с нахлестом > 5 см. Для укладки на закруглениях и углах пластинам AQUAFIN-CJ5 придают гибкой соответствующую форму.

Особые указания:

- **Важно!** Гидроизолирующую пластину следует хранить в сухом помещении.
- Пластины AQUAFIN-CJ5 необходимо устанавливать перпендикулярно «холодному» шву.
- Перед бетонированием необходимо провести визуальный контроль AQUAFIN-CJ5. Пластина не применяется для изоляции деформационных швов.
- При монтаже соблюдать указания, приведенные в техническом описании. Например:
Директива "Водонепроницаемые бетонные детали" Комитета Германии по железобетонным конструкциям" (DafStb)

Пожалуйста, соблюдайте требования действующего паспорта безопасности!