

AQUAFIN®-PRIMER

Výr. č.: 203901

Systémová penetrácia pod hydroizolácie, reprofilačné malty, vodonepriepustné a sanačné omietkové systémy

Vlastnosti:

- penetrácia na báze silikátovej disperzie, zlepšujúca prídržnosť;
- bez obsahu rozpúšťadiel;
- hotová priamo k použitiu – bez miešania;
- rýchlo schnúca – možnosť skorého prepracovania už po 30 minútach (matne vlhký povrch);
- spevňuje povrchovú vrstvu podkladu, znižuje jej kapilárnu nasiakavosť;
- viaže zvyšky prachu na povrchu;
- veľmi nízke emisie - EMICODE® EC 1^{PLUS}, čo spravidla vedie k pozitívnemu hodnoteniu v rámci systémov na certifikáciu budov podľa DGNB, LEED, BREEAM, HQE;
- možnosť aplikácie pomocou štetca, valčeka alebo striekacieho zariadenia.

Oblasti použitia:

- Penetrovanie slabo a silno nasiakavých podkladov;
- pre všetky minerálne podklady ako napr. betón, murivo;
- pre suché a matne vlhké podklady;
- pre podlahy steny aj stropy;
- pre interier a exteriér;
- príprava podkladu pred aplikáciou:
 - silikátových náterových hydroizolácií – nepružných ako napr. AQUAFIN-1K, ako aj pružných ako napr. AQUAFIN-RB400, AQUAFIN- 2K/M-plus;
 - stierkových hydroizolácií na báze asfaltovej emulzie ako napr. COMBIDIC-2K-CLASSIC, COMBIDIC-2K-PREMIUM;
 - vodonepriepustnej multifunkčnej malty ASOCRET-M30;
 - sanačného omietkového systému THERMOPAL.

Technické údaje:

Základ:	silikátová disperzia
Konzistencia:	tekutá
Farba:	belavá, mierne zakalená
Objemová hmotnosť:	cca. 1,0 g/cm ³
Teplota pri spracovaní/ podkladu:	+5°C až +30°C
Spotreba:	cca. 200 – 250 g/m ²
Možnosť prepracovania:	po cca. 30 minútach
Čistenie náradia:	ihneď po použití opláchnuť vodou
Dodávané balenia:	1 l, 5 l, 10 l

Podklad:

AQUAFIN-PRIMER môže byť použitý na podklady ako betón, murivo z pórobetónu, tehál či vápenno-pieskových tvaroviek, cementové potery, cementové alebo vápenno-cementové omietky, cementové a cementovláknité dosky. Podklad musí byť únosný, suchý až matne vlhký, bez trhlín, čistý a zbavený cementového mlieka a látok, ktoré znižujú prídržnosť.

Pred aplikáciou sa okolité plochy prekryjú za účelom zamedzenia ich znečistenia týmto prípravkom.

Spracovanie:

AQUAFIN-PRIMER sa naniesie pomocou vhodného náradia – štetca, valčeka alebo striekacieho zariadenia.



Podľa potreby možno aplikáciu opakovať. Je však potrebné zabrániť presýteniu podkladu resp. tvorbe mláka. K ďalšiemu pracovnému kroku možno pristúpiť po cca. 30 minútach, keď je napenetrovaná plocha už matne vlhká. Dlhšia technologická prestávka nemá negatívny vplyv na prídržnosť následne aplikovaných materiálov.

Dôležité upozornenia:

- ☞ Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením AQUAFINu-PRIMER. Prípadné znečistenie s musí ihneď umyť. AQUAFIN-PRIMER môže mať agresívny vplyv na sklo, kovy, okenné / dverové rámy a pod.

Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných údajov!