



TECHNICKÝ LIST

ASOCRET-BM

Výr. č.: 205518

Malta k vyplňovaniu vrto v a dutín

Vlastnosti:

ASOCRET-BM je suchá maltová zmes na báze cement-tras-vápnno, ktorá po namiešaní vykazuje vysokú tekutosť.

ASOCRET-BM vytvrdzuje bez zmraštenia a je vysoko kapilárne nasiakavá.

Oblasť použitia:

ASOCRET-BM sa používa k vyplňovaniu dutín v murive, najmä pri vytváraní dodatočnej horizontálnej clony v silne narušenom murive. Vyvrtané otvory je treba po vyplnení injektážnou tekutinou, napr. AQUAFINom-F, uzavrieť ASOCRETom-BM.

Zaplňovanie dutín možno prevádzkať pod tlakom alebo beztlakovo.

Technické údaje:

Báza:	malta pojená cementom a trasom
Farba:	sivá
Objemová hmotnosť sypaná:	0,9 kg/dm ³
Spotreba vody:	33 % = 8 l/25 kg vreca
Objemová hmotnosť:	2 kg/dm ³
Doba spracovateľnosti:	1 hodina
Pevnosť:	1 deň = 4 N/mm ² 7 dní = 10 N/mm ² 28 dní = 15 N/mm ²
Skladovanie:	6 mesiacov v suchu, otvorené balenie čo najskôr spotrebovať

Dodávané balenie: 25 kg papierové vrecia

Podklad:

Vyplňovaný podklad nesmie obsahovať sadru. Ostávajúce vrty je treba očistiť od vrtnej drti.

Spracovanie:

ASOCRET-BM zmiešať v miešačke (samospádová alebo s núteným pohybom) s vodou z vodovodu (cca. 8 l na 25 kg) na tekutú hmotu. Dielčie množstvo možno tiež zmiešať aj vrtáčkou s vhodným miešadlom. Namiešaný ASOCRET-BM sa aplikuje beztlakovo alebo tlakovým prístrojom vyvrtanými otvormi do muriva.

Pri vytváraní dodatočnej horizontálnej clony postupom s vrtmi je treba po cca. 16 - 24 hodinách zaplnené otvory znovu prevrtáť pre ďalšiu aplikáciu injektážnej tekutiny.