



TECHNICKÝ LIST

ASOL-SM

Výr. č.: 203009

Bitúmenová stierková hmota

Vlastnosti:

- hotová k použitiu
- s obsahom rozpúšťadiel
- s obsahom vláken (bez azbestu)
- odolný proti vode a vodotesný
- odolný proti UV-žiareniu, poveternostným vplyvom, priemyslovým plynom a prírodným agresívnym látkam v pôde
- po vytuhnutí rozsiahlo elastický

Oblasti použitia:

ASOL-SM je vhodný na stierkovacie a opravné práce v oblasti striech, na azbestocement, strešnú lepenku, bitúmenové natavované pásy, olovo a zinok.

Technické údaje:

Fáklad: bitúmen
Spotreba: 1,0 kg/m²
pri 1 mm hrúbky vrstvy
Teplota spracovania/
podkladu: + 5 °C do + 30 °C
Dodávané balenie: nádoby po 5 a 10 kg
Skladovanie: bez mrazu, 12 mesiacov
v originálne uzavretých
nádobách, načaté ná-
doby ihneď spotrebovať

Čistenie náradia: náradie po použití ihneď
očistiť vodou alebo s
ASO-Kaltreiniger

Podklad:

Podklad by mal byť suchý, bez olejov a tukov ako aj nosný. Podklady bez obsahu živice, silne nasiakavé a ľahko pieskujúce podklady napenetrovať ASOLom-V.

Spracovanie:

ASOL-SM je dodávaný hotový k použitiu a k priamej spotrebe z originálneho balenia. Nanáša sa špachtľou alebo hladidlom. Hrúbka vrstvy pri celoplošnom stierkovaní by nemala byť väčšia než 3 mm (inak pri teplom počasí a priamom slnečnom žiarení je možné tvorenie otlakov).

Dôležité upozornenia:

☞ Neošetrované plochy chrániť pred účinkom ASOLu-SM.

Dodržujte platný bezpečnostní list ES.
GISCODE: BBP20