SCHOMBURG Slovensko, s. r. o.
Rybničná 38/F
831 06 Bratislava
tel.: 02 / 32 400 502
fax: 02 / 32 400 501
web: www.schomburg.sk
www.schomburg-ics.sk

SCHOMBURG systém stavebných hmôt

TECHNICKÝ LIST

ASOLIN-SFC45

Výr. č.: 2 01247

Hydrofobizačný fasádny krém s hĺbkovým účinkom

Vlastnosti:

- Hotový priamo k použitiu;
- veľmi dobrý vodoodpudzujúci účinok;
- optimálna schopnosť vpenetrovania do podkladu;
- po zaschnutí nelepí;
- paropriepustný;
- zvyšuje odolnosť proti agresívnym látkam;
- vysoká mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovým soliam;
- možnosť aplikácie striekacím zariadením, valčekom, štetcom;
- obzvlášť čistá aplikácia materiálu, takmer bezo strát.

Oblasti použitia:

ASOLIN-SFC45 sa používa na hydrofobizujúcu impregnáciu strmých, zvislých a previsnutých plôch; je vhodný pre podklady z nasiakavých tehál, kabrincov, prírodných kameňov, vápenno-pieskových tvárnic, minerálnych omietok a betónu. K zosieťovaniu materiálu dochádza hĺbkovo vo vnútri daného podkladu, čím sa vytvorí vodoodpudivá clona.

Technické údaje:

Základ:	silanový krém
Farba:	starobiela, po vyschnutí transparentná
Obj. hmotnosť:	cca. 0,84 kg/l
Konzistencia:	krémová
Spotreba:	cca. 0,1 – 0,2 l/m^2, podľa podkladu
Teplota pri spracovaní/ podkladu:	+5°C až +35°C
Čistenie:	v čerstvom stave vodou
Dodávané balenia:	2, 5, 10 a 20 l balenia
Skladovanie:	min. 6 mesiacov, v originálnom uzatvorenom obale, chránené pred mrazom; otvorené balenia bezodkladne spotrebovať

Podklad:

Impregnovaný podklad musí byť pevný, suchý, únosný a s otvorenou pórovou štruktúrou. Ďalej musí byť čistý a zbavený látok znižujúcich prídržnosť ako napr. olej, mastnoty, machy, lišajníky a iné nečistoty. V každom prípade je potrebné odborné posúdenie podkladu a jeho príprava. Musí byť zabezpečené, že sa voda (a v nej sa nachádzajúce rozpustné látky) nedostane za hydrofobizovanú zónu, resp. že ošetrované murivo nebude zaťažené vodou z podkladu.

Spracovanie:

ASOLIN-SFC45 sa nanáša vhodným striekacím zariadením (napr. typu Airless), štetcom alebo valčekom. Materiál by mal byť nanesený ako rovnomerný biely povlak v požadovanej hrúbke. Tento povlak sa počas cca. 10 až 30 minút vsiakne do podkladu a premení sa na číry gél. Tento proces sa ukončí v priebehu niekoľkých hodín, čo závisí aj od poveternostných podmienok. V závislosti od konkrétneho impregnovaného podkladu môže ASOLIN-SFC45 spôsobiť krátkodobé až dlhodobé, mierne až silné zvýraznenie farieb.

Dôležité upozornenia:

- ☞ Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením ASOLINu-SFC45.
- ☞ Pred použitím na podklady, ktoré boli už v minulosti ošetrené hydrofobizujúcimi impregnáciami, je potrebné vykonať predbežné skúšky, ktorými sa vylúči prípadné riziko chemického pôsobenia medzi jednotlivými látkami.
- ☞ Priľahlé plochy a stavebné prvky, ktoré by s daným materiálom nemali prísť do kontaktu (ako napr. okná, dvere, presklené plochy, rastliny), je potrebné vhodne zakryť a ochrániť.
- ☞ Materiál by sa nemal spracovávať počas dažďa alebo v prípade rizika prehánok.

Dodržujte prosím platnú Kartu bezpečnostných údajov!

Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.