

TECHNICKÝ LIST

FIX 10-S

Výr. č.: 201819

Tesniaci cement

Vlastnosti:

FIX 10-S je vysoko reaktívny rýchle tuhnúci cement bez obsahu chloridu, ktorý začína tuhnúť okamžite po spojení s vodou.

Oblasti použitia:

Na dodatočné utesňovanie vo vnútorných pivničných priestoroch, šachtách a štolách a na všetky ďalšie izolácie proti netlakovej a tlakovej vode z negatívnej i pozitívnej strany.

Technické údaje:

Báza: cement

Objemová hmotnosť

sypaná: 1,6 g/cm³

Počiatok tuhnutia: ihned' po spojení s vodou

Dodávané balenie: vedrá po 6 a 12 kg

Skladovanie: v suchu, bez prístupu vzduchu 12 mesiacov

Podklad:

Únosný, čistý a pevný podklad je predpokladom pre vytvorenie trvale bezpečného utesnenia.

Nátery, farby, zvetrané omietky, potery apod. je treba odstrániť až na pevný podklad (murivo, betón).

Suché plochy pred započatím práce niekol'kokrát navlhčiť.

Lahčené tehly alebo tvárnice (napr. POROTHERM) je treba pri utesňovaní vnútorných plôch najprv omietnuť cementovou omietkou.

Utesňovanie pôrobetónových tvárníc alebo prvkov nie je možné.

Spracovanie:

Utesňovanie miest prieniku:

Prášok FIX 10-S sa pevne zatlačí do miesta prieniku a vtiera tak dlho až sa voda zastaví.

Plošné utesnenie :

Mokrý, únosný podklad pretriet AQUAFINom-F (spotreba materiálu cca. 0,3 kg/m²), potom ihned aplikovať tesniacu kašu AQUAFIN-1K (spotreba materiálu cca. 1,5 kg/m²).

Do ešte čerstvej, mokrej kaše vtierať rukou FIX 10-S tak dlho až je plocha suchá; spotreba materiálu cca. 1 – 1,5 kg/m². Plochu potom znova pretriet AQUAFINom-F a ihned ešte min. dvakrát AQUAFINom-1K, u podkladov so zvýšeným rizikom vzniku trhlín zbaviť kalu AQUAFINom-2K tak, aby bolo dosiahnuté hrúbky vrstvy 2 – 4 mm.

Následné ošetrenie:

Na steny aplikovať najskôr 24 hod. po utesnení adhézny špric s pridaním tužiaceho a adhézneho prostriedku ASOPLAST-MZ. Po ďalšej technologickej prestávke cca. 24 hod. naniestť sanačnú omietku THERMOPAL-SR22 vo vrstve 2 cm.

Upozornenie:

Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením FIX 10-S.

Je nutné previesť skúšobnú aplikáciu.

Výrobok obsahuje cement, podľa ADR je zaradený do skupiny dráždivých látok.

Pri spracovaní nosiť ochranné rukavice!
Dbať Bezpečnostných opatrení podľa ES !