



## TECHNICKÝ LIST

---

### Purcolor 6000 (DM)

Výr.č.: 4 01420

#### Prísada obmedzujúca tvorbu výkvetov / priaznivo pôsobiaca na intenzitu farieb

##### Oblasti použitia:

Používa sa predovšetkým do farebných betónových prvkov vonkajšej architektúry ako napr.:

- dlažbové tvarovky
- palisády
- kvetináče
- obrubníky
- chodníkové a terasové dlaždice a platne a ďalšie betóny triedy konzistencie F1 a F2.

##### Vlastnosti:

PURCOLOR 6000 (DM) znižuje na základe hydrofobizačných vlastností kapilárnu nasiakavosť a výrazne tak redukuje sklon k tvorbe výkvetov.

PURCOLOR 6000 (DM) zvyšuje zhutniteľnosť betónu a je zárukou rovnomerných a uzatvorených povrchov.

##### Technické údaje:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Báza:                    | zmes mastných kyselín                           |
| Farba:                   | biela   |
| Konzistencia:            | tekutý  |
| Hustota:                 | 1,00 g/cm <sup>3</sup>                          |
| Teplota spracovania:     | od + 5 °C                                       |
| Skladovanie:             | chrániť pred mrazom a nečistotami               |
| Trvanlivosť:             | 12 mesiacov pri + 20 °C v originálnych obaloch  |
| Dodávky:                 | 1 000 kg kontajner<br>180 kg sud<br>25 kg vrece |
| Trieda znečistenia vody: | WGK 1 (vlastné zaradenie)                       |

##### Dávkovanie (vzhľadom na cement):

Odporúčané dávkovanie: 0,5 – 1,3 %

Potrebné dávkovanie závisí okrem iného od receptúry betónu a od reaktívnosti cementu. Vhodné dávkovanie je potrebné overiť skúškami.

##### Spracovanie:

PURCOLOR 6000 (DM) sa pridáva predovšetkým do hotovej zmesi. Tento prostriedok sa na základe skúšok dá pridať aj do zámesovej vody. Pri tom by sa mala stanoviť horná medza vlhkosti, pretože týmto spôsobom dochádza k ešte výraznejšiemu zosilneniu účinku. Čas miešania by sa mal prispôbiť konkrétnym miestnym podmienkam.

##### Upozornenia:

- Pred použitím do betónu je potrebné vykonať počiatočné skúšky typu podľa platných noriem resp. predpisov.
- PURCOLOR 6000 (DM) výrazne obmedzuje tvorbu výkvetov.

##### Dozor / certifikácia:

Tesniaca prísada (DM) podľa DIN EN 934-2: T.9

##### Bezpečnostné údaje:

Zohľadnite prosím platnú kartu bezpečnostných údajov ES!