



## TECHNICKÝ LIST

---

### SAVEMIX® 2002

#### Vysoko účinná plastifikačná prísada

Výr.č.: 4 06126

#### Vlastnosti:

Pri použití SAVEMIXu 2002 v zavlhnutom čerstvom betóne sa vďaka plastifikačnému účinku dosiahne lepšie zhutnenie. V dôsledku tvorby cementovej kaše získajú výrobky uzavretejší povrch. Hutnejšia a homogénnejšia betónová zmes má spravidla za následok zvýšenie počiatočných a dlhodobých pevností.

U vymývaných betónov sa dosahuje homogénnejší vzhľad pohľadovej plochy (homogénne usporiadanie kameniva, rovnomernejšia hĺbka vymytia).

Betóny vyrobené so SAVEMIXom 2002 sa ľahšie transportujú, zabudovávajú a zhutňujú.

SAVEMIX 2002 umožňuje znížiť vodný súčiniteľ pri zachovaní konzistencie, resp. zvýšiť konzistenciu pri zachovaní vodného súčiniteľa.

#### Oblasti použitia:

- plastifikačná prísada do zavlhnutého čerstvého betónu;
- dlažbové tvarovky;
- obrubníky;
- polovegetačné tvárnice;
- rúry;
- šachtové skruže;
- pohľadová vrstva vymývaného betónu.

#### Technické údaje:

Farba:	tmavohnedá
Konzistencia:	tekutý
Hustota:	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Teplota spracovania:	od + 5 °C
Skladovanie:	chrániť pred mrazom a nečistotami
Trvanlivosť:	6 mesiacov pri + 20 °C, v originálnych obaloch

Balenia:	1 100 kg	kontajner
	200 kg	sud
	25 kg	nádoba

Trieda znečistenia  
vody: WGK 1 (vlastné zaradenie)

#### Dávkovanie (vzhľadom na cement):

Odporúčané dávkovanie: 0,2 – 0,7 %  
Potrebné dávkovanie závisí okrem iného od receptúry betónu a od reaktivity cementu. Vhodné dávkovanie je potrebné overiť skúškami.

#### Spracovanie:

SAVEMIX 2002 sa pridáva ako posledná zložka do betónovej zmesi alebo spolu so zámesovou vodou (v závislosti od miešacieho zariadenia). Optimálny účinok sa vždy dosiahne pri dávkovaní na hotový ČB. V každom prípade musí byť zabezpečené dostatočné dlhé premiešanie po pridaní prísady.

#### Upozornenia:

- Pred použitím do betónu je potrebné vykonať počiatočné skúšky typu podľa platných noriem resp. predpisov.
- V zmysle DIN V 18998 nespôsobuje koróziu výstuže.

#### Dozor / certifikácia:

Plastifikačná prísada (BV) podľa DIN EN 934-2: T.2. (prebiehajúca certifikácia).

#### Bezpečnostné údaje:

Zohľadnite prosím platnú kartu bezpečnostných údajov ES!