



TECHNICKÝ LIST

UNIFLEX®-F

Výr. č.: 2 04307

Tekutá polymérna disperzia ako B-zložka k lepidlám na obkladové prvky

- Tekutá polymérna disperzia;
- bez obsahu rozpúšťadiel;
- pre zvýšenie pružnosti lepidiel na obkladové prvky.

Oblasti použitia:

UNIFLEX-F je tekutá polymérna disperzia pre vytvorenie plastických resp. vysoko plastických lepidiel k pokladaniu obkladových prvkov na náročné podklady:

- Použitie v kombinácii s cementovými lepidlami ako napr., AK7P, CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK..
- Tieto kombinované výrobky sú určené na použitie v interiéri a exteriéri.

Technické údaje:

Surovinový základ:	polymérna disperzia
Farba:	biela
Hodnota pH:	cca. 9,8
Trieda reakcie na oheň:	E (platí pre kombinovaný výrobok)
Teplota pri spracovaní / Teplota podkladu:	+ 5°C až + 30°C
Spracovateľnosť *):	cca. 60 minút pri +23°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu, závisí však taktiež od použitého cementového lepidla

Dodávané balenia, skladovanie:

UNIFLEX-F je dostupný v 5 kg a 8,3 kanistroch. Skladovanie min. 12 mesiacov v originálne uzavretých baleniach, chránených pred mrazom. Otvorené balenia bezodkladne spotrebujte.

Spotreba:

Podľa pokynov, uvedených v technickom liste príslušného cementového lepidla.

Čistenie:

Stavebný podklad resp. náradie znečistené lepidlom s obsahom UNIFLEXu-F sa čo najskôr umyje vodou. Zaschnutý materiál sa dá odstrániť len mechanicky.

Podklad:

Pozri technický list príslušného cementového lepidla na obkladové prvky.

Spracovanie:

UNIFLEX-F sa naleje do čistého vedra a zmieša s daným cementovým lepidlom na homogénnu lepiacu maltu bez hrudiek. Čas miešania predstavuje cca. 2 – 3 minúty pri použití výkonného miešadla (cca. 500 – 700 otáčok / minútu). K nastaveniu konzistencie môže u jednotlivých lepidiel byť pridané rozdielne množstvo vody. Po následnom odstáti (cca. 3 minúty) sa zmes ešte raz dôkladne premieša. Pre spracovanie sú záväzné príslušné technické listy k jednotlivým lepidlám.

Pokladanie obkladových prvkov do plastických lepidiel:

UNIFLEX-F sa pridáva k rôznym cementovým lepidlami na keramické obkladové prvky alebo prírodný kameň za účelom zvýšenia ich prídržnosti a plastickosti. Pre vytvorenie vysoko plastických lepiacich mált sa spravidla pridáva 5 kg až 8,33 kg UNIFLEXu-F na 25 kg vreca cementového lepidla resp. 15 kg vreca ľahčeného cementového lepidla LIGHTFLEX alebo CRISTALLIT-VARIO-light.

Dôležité upozornenia:

- Neošetované časti plôch je treba chrániť pred pôsobením UNIFLEXu-F.
- Nanesená lepiaca malta sa až do vytvrdnutia musí chrániť pred vodou / mokrom a poveternosťnými vplyvmi.

Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných údajov ES!

GISCODE: ZP1 (Prášková A-zložka – cementové lepidlo)
GISCODE: D1 (Tekutá B-zložka – UNIFLEX-F)