

Nhà sản xuất:

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com

Nhà nhập khẩu:

Công ty TNHH SCHOMBURG VIỆT NAM
19P Đường Nguyễn Hữu Cảnh
Phường 19, Quận Bình Thạnh
TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)
phone +84 8 7300 8228
fax +84 8 7300 8229
email vietnam@schomburg.com
www.schomburg.vn

**Bảng dữ liệu kỹ thuật****FIX 10-S****Xi-măng neo nhanh, ninh kết nhanh****Mã số vật tư 2 01819****Thuộc tính:**

- Không chứa clorua
- Xi măng đông kết nhanh có hoạt tính mạnh
- Bắt đầu đông kết ngay khi thêm nước vào
- Dùng cho nội và ngoài thất

Ứng dụng:

Chống thấm tức thời, trám chỗ rò rỉ, thấm nước, thấm thấu trong hầm, cột, đường hầm, v.v.

Dữ liệu kỹ thuật:

Thành phần cơ bản:	xi-măng, chất phụ gia
Màu sắc:	xám xi-măng
Tỷ trọng:	khoảng 1.2 kg/dm ³
Nhiệt độ thi công / bề mặt:	+5° C đến +30° C
Bắt đầu đông kết:	ngay sau khi thêm nước vào
Lượng tiêu thụ:	khoảng 2 kg / lít khoảng trống
Thời gian lưu trữ:	12 tháng ở nơi khô ráo trong bao bì nguyên kiện. Sử dụng ngay sau khi mở bao bì..
Đóng gói:	Lon 1 kg, thùng nhựa 6kg và 12 kg

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt phải chắc chắn, chịu tải, sạch và không có các chất làm giảm độ kết dính.

Loại bỏ gạch đá, vữa trát thừa. Để tăng lực neo của FIX 10-S, khoét sâu phần bề mặt bị rò rỉ nếu cần để tạo một miệng đuôi én trước khi trám xi-măng.

Thi công:

Có thể trám chỗ rò rỉ bằng cách dùng tay nhấn FIX 10-S dạng khô lên khu vực bị rò rỉ. Nếu vẫn còn rò rỉ thì có thể trét thêm một lớp FIX 10-S rồi phủ nhiều lớp AQUAFIN-F lên trên, chất này có sẵn trong vật liệu màng chống thấm cho bề mặt đã chọn.

Khuyến nghị:

- Bảo vệ các vị trí không được xử lý bằng FIX 10-S.
- Tiến hành kiểm tra sơ bộ thích hợp.
- Nếu khu vực bị rò rỉ quá rộng, chúng tôi khuyến cáo nên dùng hệ thống AQUAFIN-1F và AQUAFIN-1K.
- Không trộn lẫn hoặc cho FIX 10-S tiếp xúc với thạch cao.

Vui lòng tuân thủ bảng dữ liệu sức khỏe và an toàn hiện hành có hiệu lực của EU.

GISCODE: ZP1